

ADHESIVO

Ficha Técnica

Cemento especial para pisos de alta y media absorción de humedad.

DESCRIPCIÓN

PEGAPISO CESANTONI ES UN ADHESIVO EN POLVO DE GRANULOMETRÍA CONTROLADA Y ADITIVOS ESPECIALES QUE BRINDAN UNA GRAN ADHESIÓN Y FACILIDAD DE APLICACIÓN

USOS

PEGAPISO CESANTONI SE EMPLEA COMO ADHESIVO PARA PISOS DE MEDIA Y ALTA ABSORCIÓN, QUE SERÁN COLOCADOS EN PISOS O MUROS DE SUPERFICIES RUGOSAS.

APLICACIÓN

- EN UNA CHAROLA O CUBETA DE PLÁSTICO, AGREGAR 5 LITROS DE AGUA A 20KG DE PEGAPISO CESANTONI.
- BATIR BIEN LA MEZCLA, DEJAR REPOSAR 10 MINUTOS Y BATIR NUEVAMENTE. NO AGREGAR MÁS AGUA.
- EXTENDER UNA PORCIÓN CON UNA LLANA LA MEZCLA SOBRE 1.5 A 2 m² DE SUPERFICIE DEJANDO UNA CAPA GRUESA.
- PASAR SOBRE EL ADHESIVO UNA LLANA DENTADA, DEJANDO SURCOS PERPENDICULARES A LA SUPERFICIE.
- COLOCAR LA PIEZA A ADHERIR LIBRE DE POLVO U OTROS AGENTES QUE PUEDAN IMPEDIR UNA ADECUADA ADHERENCIA.
- GOLPEAR LIGERAMENTE LA PIEZA CON UN MAZO DE GOMA PROCURANDO QUE QUEDE SUMERGIDA EN LA MEZCLA AL MENOS UN 25% DE SU ESPESOR.
- ALINEAR Y TAQUETEAR ANTES DE QUE SE FORME UNA PELÍCULA SOBRE LA SUPERFICIE DEL ADHESIVO.
- DEJAR SECAR 48 HORAS ANTES DE LIBERAR TRÁFICO SOBRE LA SUPERFICIE INSTALADA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO VOLUMÉTRICO	1.5 Kg/L
FACTOR DE AGUA	25%
TIEMPO ABIERTO	10 a 12 minutos
TIEMPO DE CORRECCIÓN	10 a 12 minutos
DESPLAZAMIENTO	3 mm
RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN CONDICIONES ESTÁNDAR	0.7 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO (10 MIN)	0.7 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN POR ENVEJECIMIENTO DE CALOR	0.6 N/mm ²
RESISTENCIA A LA TENSIÓN POSTERIOR A LA INMERSIÓN EN AGUA	0.7 N/mm ²
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	6 N/mm ²
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	6 meses (almacenado en un lugar libre de humedad)
TIEMPO DE VIDA ÚTIL EN CUBETA	2 horas



PRESENTACIÓN

PEGAPISO CESANTONI SE PRESENTA EN SACOS DE 20 KG EN COLOR GRIS EN BOLSA DE PAPEL

RENDIMIENTO

PEGAPISO CESANTONI TIENE UN RENDIMIENTO DE 3 A 4 m² POR SACO DE 20 Kg CON UN ESPESOR DE 5 A 6 mm. ESTOS RENDIMIENTOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO AL TIPO DE SUPERFICIE EN QUE SE APLIQUE Y/O DE ACUERDO AL ESPESOR DE PEGAPISO CESANTONI QUE SE UTILICE Y SEGÚN LAS PRÁCTICAS DE INSTALACIÓN.

NOTA: EN GRANDES FORMATOS DE PISO Y AZULEJOS EL PRODUCTO PUEDE VARIAR.

AJUSTABILIDAD

PEGAPISO CESANTONI PERMANECERÁ TRABAJABLE POR UN LAPSO DE 10 A 12 MIN DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS IMPERANTES AL MOMENTO DE SU APLICACIÓN. NO SE APLIQUE ESTE PRODUCTO A TEMPERATURAS MENORES DE 5°C O MAYORES DE 35°C.

LLANAS RECOMENDADAS

LLANA/PIEZAS Y/O LOSETAS HASTA:
1/4 X 1/4 20 X 20 CM
1/4 X 3/8 30 X 30 CM
1/2 Y 1/2 GRANDES FORMATOS O IRREGULARES